

# 酸洗促进添加剂 AJC9001

## 产品简介：

安捷诚酸洗促进添加剂 AJC9001 适用于各种酸洗液协同使用，该酸洗促进剂可以促使各种氧化皮，焊斑、锈斑、硅酸盐等水垢的清洗，适用于各种型号的碳钢、不锈钢、铸铁等金属及其合金件、组合件。该产品用量少，成本低，是传统酸洗添加剂的换代产品。

## 产品参数：

### 酸洗促进添加剂 AJC9001 产品参数

项目类别	标准	备注
适用范围	各种酸洗液	硝酸、硫酸、氢氟酸、盐酸体系……
设备需求	PP 槽	PP 槽需要 10mm 以上的板
温度要求	常温	温度为 15 度以上即可
产品外观	无色透明液体	不含重金属
产品 PH	小于 3	PH 测试仪检测
环保标准	ROHS 2.0	可以提供 SGS 检测报告
包装规格	25KG/桶	量大包装规格可以定做

## 使用方法：

**操作提示：**初次使用本品者请与我公司人员联系或者在专业人士指引下使用,小批量试作合格再批量生产量生产;

**添加比例：**酸洗促进添加剂的使用浓度一般为酸洗液总质量的 1~2% (重量)

## 应用领域：

应用产品	管道、精铸件、冲压件、焊接件、热处理件、切削件、粉末冶金
应用行业	厨卫五金、电子配件、汽车部件、精密仪器、机械设备、管道器皿
应用材料	硝酸、硫酸、氢氟酸、盐酸体系的各种酸洗液中……

## 槽液维护：

在添加新的酸液时候同步等比例添加 1~2%的酸洗促进添加剂。

## 注意事项：

1. 本品为功能型化学产品，使用时请严格区分防止串槽以免引起溶液失效。
2. 清洗槽、工作槽建议采用塑料槽、塑料框、塑料桶、不锈钢槽。
3. 本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表 (MSDS) 提供的指引. 除指定的用途外, 本品不应用于其它用途. 如需处理用过的产品, 请注意保护环境.

## 储存运输：

本产品在储存、装卸时，参照 SH/T0164 进行。温度不应超过 75°C；若长期储存，温度不应超过 45°C，本产品不燃烧、不爆、无强腐蚀性。

本产品标准装采用 25KG/桶加强塑料化工桶包装，可以按照一般化学品运输。